PROPAM PRIMER SOL

IMPRIMACIÓN
TAPA POROS
PARA SOPORTES
POROSOS

DESCRIPCIÓN

Imprimación a base de resinas acrílicas en dispersión que regula la porosidad de soportes absorbentes y facilita la aplicación de los morteros autonivelantes y de recrecido.

Adecuado para la colocación de morteros de cemento sobre soportes de yeso o anhidrita.

DATOS TÉCNICOS	
Densidad	1,05 g/cm^3
Contenido en sólidos	15 ± 2 %
Viscosidad a 25ºC	14 cps
pH	8,5 ± 1,0
Contenido en Orgánicos Volátiles (COV)	≤ 1.000 µg/m^3

PROPAM PRIMER SOL

APLICACIONES

Utilización tanto en exterior como en interior.
Colocación de morteros autonivelantes sobre soportes porosos.
Colocación de morteros autonivelantes sobre soportes de anhidrita.
Colocación de cerámica y morteros decorativos sobre paredes de yeso.

PROPIEDADES

Listo al uso, no precisa diluir con agua.
Regula la porosidad de los soportes de manera uniforme.
Reduce la formación de cráteres en las aplicaciones de suelos autonivelantes.
Mejora la adherencia.
Evita la reacción cemento-anhidrita.

SOPORTE

El soporte debe ser firme, estar seco, limpio, libre de partes sueltas y quebradizas así como de otras sustancias como grasas, aceites u otros contaminantes. Para ello se tendrán que eliminar todos los restos de tales sustancias y eliminar el polvo por aspiración.
Los soportes de hormigón deben prepararse con medios mecánicos (granallado o fresado) con el fin de eliminar la lechada superficial y obtener una superficie de poro abierto y texturada.

MODO DE EMPLEO

1. Aplicar directamente sobre el soporte mediante, brocha, rodillo o pulverizador.
2. La colocación del mortero debe realizarse una vez la imprimación esté seca al tacto (entre 1 y 4 horas).
3. El intervalo para recubrir con mortero no puede superar las 24 horas. Si fuera el caso, repetir la operación de nuevo y volver a dejar secar al tacto.
4. No debe aplicarse a pleno sol, ni sobre soportes con temperatura elevada.

RECOMENDACIONES

La temperatura ambiental estará entre +5ºC y +35ºC.
No aplicar sobre soportes mojados.
Limpiar las herramientas con agua, antes del secado del producto.

RENDIMIENTO

El consumo de **PROPAM PRIMER SOL** es de 100-200 gr/m^2 en función de la porosidad y estado del soporte.

PRESENTACIÓN

Garrafas de 5 y 25 Kg.
Color: Líquido blanquecino.

ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado, protegido de la humedad, el sol y las heladas: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto

NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo "in situ" bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Septiembre 2015.